



INCOREG

HOJA TÉCNICA

Producto: CAL VIVA (OXIDO DE CALCIO)

Composición química.-

Elemento	% Mínimo	% Máximo
CaO	90	
CaO disponible	80	
SiO ₂		3
MgO		3
P ₂ O ₅		0,1
R ₂ O ₃		1,5
Azufre		0,3
Perdidas por calcinación		3,5
Humedad		1

Reactividad

TIEMPO PARA SUBIR 40°C	REACTIVIDAD
HASTA 3 MINUTOS	ALTA

Atentamente,

LABORATORIO

Riobamba: Av. Celso Rodríguez entre Bolívar Bonilla y Av. Circunvalación. Parque Industrial Riobamba

Quito: General Roca N33-47 y Bosmediano

Telfs.: Oficina Riobamba: 03 2953-511 **Oficina Quito:** 02 2448-827

E-mail: fausto.guevara@gmail.com / fguevara@interactive.net.ec